



製品概要（白金ペースト PT-356010）

作成日：2010年8月1日

1.種別	センサー・電極用 Pt ペースト 刷毛塗り、スクリーン印刷用
2.焼成条件	室温～1100℃まで 2hr 程度（150℃位での予備乾燥推奨）
3.比抵抗	$1.5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下
4.有効期限	開栓前 6ヶ月（製造日より） 開栓後 1ヶ月（製造日より）
5.稀釈シンナー	エチルカルビトール
6.保管条件	5～15℃の冷暗所に保管してください。
7.粘着性	結着剤としてホウ酸鉛系を含有

※備考 : ご使用の際は樹脂・溶剤と白金粉が分離することがありますので、必ず
攪拌してからご使用ください。